



meccanocar 411 00 15130-2855-Aderfix10 g.

PROPRIETÉS

Meccanocar Aderfix est un colle cyanacrylate monocomposant, sans solvants, à prise très rapide et au durcissement à froid.

Au contact des initiateurs anioniques, Aderfix polymérise rapidement; dans la plupart des cas, les traces d'humidité présentes sur le support à coller suffisent pour amorcer le processus de polymérisation.

Grâce à la polymérisation rapide, associée à une excellente adhérence du polymère sur de nombreux supports, l'Aderfix est irremplaçable pour le collage de presque tous les matériaux.

CARACTÉRISTIQUES

Base: Ethyle.

Viscosité (CPS): 100.

Applications: universelle, pour collages difficiles.

CONDITIONS D'UTILISATION

Pour obtenir les meilleures performances avec Aderfix, tenir compte du fait que:

- Les surfaces doivent être propres et dégraissées.
- Les parties doivent parfaitement coïncider. En présence d'un petit jeu, on recommande d'utiliser "Aderfix gel".
- Étendre une fine pellicule sur l'une des deux parties et assembler immédiatement en exerçant une légère pression pendant quelques minutes.
- La polymérisation d'Aderfix joints se produit grâce à l'humidité présente sur les supports. Les conditions optimales sont: de 40% à 70% d'humidité relative. Ne pas descendre sous 30%.
- Pour les collages de grandes surfaces, on recommande de déposer des gouttes à intervalles réguliers plutôt qu'un film.

Décollement du joint adhésif:

- Si l'on souhaite obtenir le décollement des matériaux collés avec Aderfix, il faut:
 1. Chauffer à plus de 200°C (méthode rapide).
 2. Immerger les pièces dans du dyméthyl-formaldéhyde (toxique) ou de l'acétate d'éthyle (méthode lente).

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI:

Aderfix n'est pas toxique mais seulement irritant; par conséquent, il faut travailler dans des endroits aérés.

Le danger réside plutôt dans le fait qu'il colle rapidement.

Ainsi, en cas de contact avec la peau ou les yeux, laver immédiatement et abondamment à l'eau et consulter un médecin.

Garder absolument hors de la portée des enfants.

CONSERVATION DU PRODUIT:

S'il est conservé dans un endroit sec et sombre, Aderfix a une validité minimum de:

- 6 mois à +5°C.
- 1 an à -20°C.