



meccanocar 411 00 14100-2727 - MS Primer.

MS Primer Meccanocar améliore l'adhérence de MS Glass, code 411 00 14000-2726, sur les glaces avec une sérigraphie et sur la coque peinte.

CARACTÉRISTIQUES

- Améliore l'adhérence de MS Glass Meccanocar, code 411 00 14000-2726.
- Séchage rapide approx. 10 minutes à 20°C
- Facile à utiliser comme "produit de lavage de l'imprimure".
- Efficace pendant l'utilisation.

DOMAINE D'UTILISATION

Prétraitement de surfaces comme les glaces avec des sérigraphies et des tôles peintes.

MODE D'EMPLOI

Les substrats doivent être propres et sans poussière ni graisse. Garder l'emballage bien fermé jusqu'à l'emploi. Ne pas utiliser MS Primer directement dans son emballage d'origine. Verser une primer utilisable en 30 minutes dans une boîte ou un récipient en verre et fermer immédiatement la boîte d'origine.

MS Primer est utilisé comme un "produit de lavage de l'imprimure". Le primer ne devrait pas être appliqué en une couche trop épaisse. Frotter fermement la surface avec un chiffon propre et incolore ou du papier de soie mouillé avec du MS Primer. Ainsi, la surface sera propre et imprégnée de primer en une seule opération. Après une évaporation de séchage d'au moins 10 minutes (le solvant devrait s'évaporer) on peut appliquer la colle de scellage.

STOCKAGE

MS Primer Meccanocar peut être conservé pendant 6 mois dans des récipients scellés dans un endroit sec entre +5°C et +30°C

AVERTISSEMENTS

Les données figurant sur cette fiche se basent sur nos connaissances et expériences. Celles-ci ne sont pas contraignantes car, en raison de la diversité des matériaux présents sur le marché et au fait que les conditions d'application échappent à notre contrôle, il faut vérifier, à travers des essais adéquats, l'aptitude du produit pour l'usage spécifique en question.

Contactez notre service technique pour toute information complémentaire.