



meccanocar 411 00 14800-2772 Panneaux bitumineux avec feutre

PROPRIÉTÉS

Les Panneaux bitumineux avec feutre Meccanocar sont des panneaux en fibres textiles naturelles liées avec des résines, accouplées avec une bande autocollante. Spécialement conçus pour l'isolation et l'insonorisation des coffres, des zones sous les sièges et des intérieurs des ailes de voitures.

UTILISATION

Grâce à sa flexibilité, le panneau bitumineux avec feutre Meccanocar est facilement adaptable aux différents profils sur lesquels il doit être appliqué.

Le matériel devrait être appliqué à une température d'au moins +20°C. Il est important que la surface d'application du matériel antibruit autocollant soit sèche, sans huiles ni graisses ni solvants ni impuretés en général. Le pouvoir adhésif à froid dépend beaucoup de la pression d'application.

CARACTÉRISTIQUES

| | |
|--------------------------|---|
| Epaisseur | : 8 ÷ 12 mm |
| Poids de surface | : 0,5 kg/m ² environ |
| Module d'élasticité et | : 240 ÷ 400 kg/m ² |
| Résistance à la traction | : > 45 n avec échantillon 100x50 mm; vitesse de tract. de 50 mm/min |
| Porosité R | : > 15000 Ns/m ⁴ |
| Inflammabilité | : conforme à la norme USA FMVSS 302 classe SE/NBR, |
| MONTÉ | classe SE. |
| Vitesse de combustion | : conforme à la norme DIN 75200 < 100 mm/min |

Donnés acoustiques

Coefficient d'absorption acoustique:

| | | | | | | | | | |
|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Hz | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 |
| % | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 13 |
| Hz | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 | 5000 | 6300 | | |
| % | 18 | 23 | 29 | 36 | 44 | 54 | 72 | | |

STOCKAGE ET DURÉE

VABER 322/A stocké dans son emballage d'origine, dans un endroit sec et bien aéré, à température ambiante, à une durée de 6 mois à compter de la date de fabrication.



meccanocar[®] s.r.l.



ISO 9002 - Cert. n° 0938/0

VITERIE - BULLONERIE - ELEMENTI DI FISSAGGIO - UTENSILERIA - PRODOTTI CHIMICI

Sede legale: Via G. B. Magnaghi, 2/2 GENOVA Tel. 010566764 (5 linee r.a.) FAX 010561535
Uff. e Dep: Via S. Francesco, 22 CAPANNOLI (PI) Tel. 0587609433 (10 linee r.a.) FAX 0587607145

Page 2 sur 2.

5. Remarques.

Ces informations et nos indications techniques (verbales, écrites ou suite à des essais), en particulier celles qui concernent l'application et l'utilisation de nos produits, correspondent à nos connaissances et à nos expériences, sans toutefois constituer une garantie de notre part par rapport aux résultats finaux ou aux responsabilités dérivant d'un rapport juridique quelconque.

En effet, vu la multitude de matériaux, de supports, de conditions de manutention et de stockage ainsi que des conditions de production et d'emploi, toutes les informations et les indications susmentionnées doivent être préalablement vérifiées par l'utilisateur en fonction de ses circonstances d'utilisation spécifiques.

Aucune assertion figurant dans cette documentation ne doit être considérée comme une autorisation ou une recommandation à violer les droits éventuels de propriétés industrielles de la part de tiers.