



STRUMENTI E FORNITURE PER I PROFESSIONISTI DELL'ARTIGIANATO, DELL'INDUSTRIA E DELL'AUTOMOTIVE.

Tapis Absorbent Ecoflet-Fiche technique tecnica. Page 1 di 1  
25/03/2009

**meccanocar 446 00 16000-17000-1,5X15 m.**

**446 00 16010-17010-1,5X3 m.**

### **Tapis absorbant Ecoflet**

Tapis absorbant en double couche de feutre + polyéthylène, pensée pour absorption de l'eau, huile, liquides en générale, peintures, colles, etc... Idéal pour la protection de tous les sols des liquides d'atelier.

Le couche supérieur en feutre de polyéthylène hydrophile ha un haute pouvoir d'absortion et retient les liquides sans les laisser. Le couche sous-jacent en polyéthylène étanche permet de ne pas salir le sol même pas après des absorption importantes, resiste à des substances bien agressives, pouvoir antiglissement.

Le deux couches sont unis et thermiquement soudés pour une majeure résistance

Le tapis Ecoflet peut être lavé et employé plusieus fois avant de le jetter.

#### **Caracteristiques techniques**

<b>Poids spécifique</b>		<b>Unité de mesure</b>	<b>Valeur</b>
<b>Résistance à l'accroc</b>	UNI 82794/ADIN 53858	N/7,5 cm	492+/- 5%
<b>Résistance à l'accroc</b>	UNI 82794/ADIN 53858	N/7,5 cm	400+/- 5%
<b>Rallongement à rupture</b>	UNI 82794/ADIN 53858	%	71+/- 5%
<b>Rallongement à rupture</b>	UNI 82794/ADIN 53858	%	71+/- 5%
<b>Rallongement à 9N/mm2</b>	UNI 82794/ADIN 53858	%	10
<b>Rallongement à 9N/mm2</b>	UNI 82794/ADIN 53858	%	10

#### **Proprietées chimiques et fisiques**

<b>Partie</b>	<b>Polypropilène</b>	<b>Poliester</b>
Point de fusion	160°	250°C
Densité	0,9g/m3	1,38 g/m3
Absortion à l'eau	c.a.0,1%	ca.0,4-0,8

#### **Elimination**

Le tapis Ecoflet est composé seulement de matériel inerte, qui peut être écoulé comme un refus générique sans aucun danger. Après l'emploi il doit être écoulé suivant les indications du produit ou des produits absorbés, en suivant les indication du pays où on l' emploi .