meccanocar 402 00 09100-308/0.8
402 00 09110-308/1
402 00 09120-308/1.2

Filo pieno per saldatura MIG di acciai inox

- Filo pieno a basso contenuto di carbonio per la saldatura di acciai AISI 304-304L.
- Da usarsi con gas di protezione Ar + 1% - 2% O2.

STANDARD:

AWS ER 308Lsi
EN 12072 G/W 19 9 L Si
W. St. Nr. 1.4316

Caratteristiche del deposito:

C = <0.03%.
Si = 0.35%.
Mn = 1.75%.
Cr = 20.00%
Ni = 10.00%

Posizioni di saldatura: