



meccanocar 409 00 00500-AN 302-42-Frenafiletto medio

NOME PRODOTTO:

Frenafiletto medio.

DESCRIZIONE

Frenafiletto di media resistenza. Colore azzurro. Può essere impiegato su tutti i metalli, sia in accoppiamenti liberi sia forzati. Indicato per bloccare bulloni, dadi ed altri componenti filettati che prevedono un eventuale smontaggio con normali utensili.

Resiste a temperature comprese tra -55°C . e $+150^{\circ}\text{C}$.

Resiste alle vibrazioni, agli oli, ai carburanti, ai fluidi frigoriferi ed agli agenti chimici.

PROPRIETÀ FISICHE

- Viscosità (25°C . – mPa): 1000 medio-tixotropica.
- Peso specifico (gr/ml.): 1,05.
- Diametro max filetto/Tolleranza max giunto: M36/0,25 mm.
- Punto d'infiammabilità: $>100^{\circ}\text{C}$.
- Contenuto in solventi: nessuno.

CARATTERISTICHE DI POLIMERIZZAZIONE

- Tempo di manipolazione: 10-20 minuti.
- Tempo d'indurimento funzionale: 3 ore.
- Tempo d'indurimento finale: 5-10 ore.
- Resistenza a svitamento iniziale: 4,0 – 8,5 N/mm².
- Resistenza a svitamento residua: 2,0 – 4,0 N/mm².
- Resistenza a scorrimento/taglio: 8,0 – 12,0 N/mm².
- Validità: 14 mesi dalla data di fabbricazione.