



meccanocar 409 00 01300-AN 305-73-Flacone da 50 ml. 409 00 01310-AN 305-73S-Soffietto da 75 gr. Forma guarnizioni verde

NOME PRODOTTO:

Forma guarnizioni verde.

DESCRIZIONE

Prodotto che sostituisce le guarnizioni preformate. Indicato per la sigillatura di scatole d'ingranaggi, cambi, differenziali, flange di pompe e di motori.

Resiste alle vibrazioni, agli sbalzi termici, aria compressa, acqua, gas, GPL, oli, carburanti ed agenti chimici.

Resiste a temperature comprese tra -55°C . a $+150^{\circ}\text{C}$.

Gli accoppiamenti sigillati si possono smontare con i normali utensili.

Colore verde.

PROPRIETA' FISICHE

- Viscosità (25°C . – mPa): 17.000-30.000 alta Tixotropica.
- Peso specifico (gr/ml.): 1,05.
- Diametro max filetto/Tolleranza max giunto: 0,30 mm.
- Punto d'infiammabilità: $>100^{\circ}\text{C}$.
- Contenuto in solventi: nessuno.

CARATTERISTICHE DI POLIMERIZZAZIONE

- Tempo di manipolazione: 15-30 minuti.
- Tempo d'indurimento funzionale: 3-6 ore.
- Tempo d'indurimento finale: 6-24 ore.
- Resistenza a scorrimento/taglio (ASTM D-1002): 4,0-6,0 N/mm².
- Resistenza a trazione (ASTM D-2095): 2-4 N/mm².
- Resistenza all'urto (ASTM D-950): 2-4 N/mm².
- Allungamento a rottura: oltre 100%.
- Validità: 14 mesi dalla data di fabbricazione.