



## meccanocar 411 00 08800-2673-Superfix siringa

### PROPRIETÀ.

Il Meccanocar Superfix è un adesivo epossidico a due componenti (resina ed induritore). Presa rapida in 5/10 minuti. Buona adesione sui più diversi materiali, particolarmente sui metalli.

### UTILIZZAZIONI.

Meccanocar Superfix viene impiegato per l'incollaggio di:

- Metalli (alluminio, acciaio, ferro, ecc.).
- Materie plastiche rigide.
- Marmi, ceramiche, porcellane, modellismo.
- Pietre di bigiotteria, legni duri.
- Vetro, ferrite.
- NON è indicato per l'incollaggio di : polietilene, polipropilene, teflon e materiali morbidi in genere.

### CARATTERISTICHE.

- Resina: Epossidica-reazione da Bisfenolo A.
- Induritore: Mercaptano accelerato.
- Densità: Resina 1.16 – Induritore 1.14.
- Viscosità: Resina 12000cps – Induritore 14000cps.
- Messa in opera:
- Rapporto di miscelazione in volume: 1/1.
- Durata della miscelazione (tempo di utilizzo): 1-2 minuti a 20°C.
- Tempo di presa: 5-10 minuti.
- Attesa prima della manipolazione: 20 minuti.
- Attesa prima della utilizzazione: 2 ore.
- Prestazioni:
- Resistenza incollaggio ferro-ferro: 160 kg/cm<sup>2</sup>.
- Resistenza al calore: 70°C.
- Resistenza all'acqua: buona.
- Stoccaggio: 12 mesi in luogo fresco ed asciutto in confezioni originali sigillate.