



meccanocar **411 00 12700-2713-Cartuccia 310 ml**
411 00 17810-4527-Sacchetto 400 ml
Meccanoglass

DESCRIZIONE

Meccanoglass è un sigillante poliuretanico monocomponente studiato appositamente per la sostituzione veloce dei vetri fissi automezzi quali parabrezza auto, finestrini laterali, lunotti, ecc. Non richiede miscele prima dell'utilizzo e polimerizza in modo estremamente rapido.

Meccanoglass è testato ed omologato secondo gli standard FMVSS 212 dal ministero dei trasporti americano.

MODO D'USO

Meccanoglass è stato studiato per la sostituzione veloce dei cristalli. Esso permette la riconsegna dell'auto dopo un'ora dalla lavorazione anche se dotata di doppio airbag.

Tale tempistica è riferita alla temperatura ambiente di 23°C, con un tasso d'umidità del 50%. In caso di temperature ed umidità più basse i tempi di consegna devono essere allungati.

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

- Forma fisica: pasta tixotropica nera
- Densità: circa 1,2
- Temperatura di autoaccensione: >70°C
- Contenuto solido: circa 98%
- Viscosità: estrarre con diametro 5 mm a 23°C con pressione di circa 4 bar
- Tempo aperto per l'installazione: 5 minuti

APPLICAZIONE

Preparazione del cristallo nuovo

- 1) Assicurarsi che la superficie da incollare sia pulita ed asciutta. All'occorrenza pulire con cotone ed un solvente la superficie interessata dall'incollaggio. Lasciare asciugare per almeno 5 minuti.
- 2) Applicare il Primer Vetro cod. 411 00 12800-411 00 12900 entro quattro ore dalla pulizia, tramite un pennellino con un movimento unico e continuo. Lasciarlo asciugare per almeno cinque minuti, ed applicare il sigillante entro tre ore dalla stesura del primer.

Preparazione della carrozzeria

- 1) Applicare il Meccanoglass direttamente sul vecchio sigillante tagliato.

ATTENZIONE: non è necessario applicare il nostro Primer Vetro sul sigillante vecchio rimasto sulla carrozzeria.

- 2) Applicare il nostro Primer Vetro solamente sulle parti di carrozzeria con la vernice scoperta, o che sono rimaste senza il vecchio sigillante durante l'operazione di taglio. In questo caso seguire le indicazioni descritte nella sezione precedente al punto 2.

Applicazione del sigillante

Applicare il Meccanoglass sul cristallo o sul corpo vettura usando una pistola per sigillanti adeguata. Il nuovo cristallo deve essere posizionato sull'autovettura immediatamente dopo l'applicazione del sigillante.

CONFEZIONI

Il Meccanoglass è disponibile in cartucce rigide di alluminio da 310 ml, o in sacchetti morbidi da 400 ml.

DURATA DEL PRODOTTO

Cartucce da 310 ml: 12 mesi dalla data di produzione.

Sacchetti da 400 ml: 9 mesi dalla data di produzione.

AVVERTENZE

Contiene isocianati: si vedano le avvertenze fornite dal fabbricante.

Nocivo per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

Conservare da +5 a +30°C.