



meccanocar **411 00 12800-2714-25 ml.**
411 00 12900-2715-250 ml.
Primer vetro

DESCRIZIONE.

Il Primer vetro Meccanocar è un prodotto speciale a base poliuretanicamente idoneo per la pre-verniciatura (primerizzazione) di superfici in vetro prima dell'applicazione dei nostri adesivi cod. 411 00 12700-2713, 411 00 17810 Meccanoglass, e 411 00 17790-4525-Screen Car.

CARATTERISTICHE CHIMICHE E FISICHE.

Base: resine poliuretanicamente in solvente.
Aspetto: liquido nero a bassa viscosità.
Residuo secco: 22 +/- 0,5%.
Peso specifico: 0,99 +/- 0,05 g/cm³.

APPLICAZIONE ED USO.

Agitare preventivamente il flacone del prodotto. Su vetro preventivamente sgrassato e pulito, applicare il Primer vetro Meccanocar con tampone o per polverizzazione. Il solvente evapora immediatamente (fuori polvere dopo circa 3 minuti); il prodotto reticola successivamente per reazione con l'umidità atmosferica. La successiva applicazione del Meccanoglass, cod. 411 00 12700-2713, può avvenire non prima di cinque minuti e non dopo tre ore dall'applicazione del primer.

STOCCAGGIO E DURATA.

Il Primer vetro Meccanocar stoccato nel suo imballo originario, in luogo asciutto e ben ventilato, a temperature comprese fra +5°C. e +25°C. ha una durata di 9 mesi dalla data di fabbricazione.

NOTE.

Le informazioni ed i valori indicati nel presente Foglio Tecnico corrispondono a nostre concrete esperienze e ricerche tecniche, senza tuttavia costituire nostra responsabilità o garanzia, poiché le condizioni d'impiego sfuggono al nostro controllo.
L'utilizzatore ne determina pertanto l'idoneità per le sue applicazioni.