

**meccanocar 411 00 14725-2757-Nero.
411 00 14730-2758-Bianco.
Protettivo antisasso acrilico 1 l.**

DESCRIZIONE.

Meccanocar "Protettivo antisasso acrilico" è un protettivo insonorizzante a base solvente per fasce laterali, bagagliaio, fondo dell'abitacolo, sottoparaurti, portiere.

Ricrea la finitura originale di parti di automobili come: Fiat, Alfa, Lancia, Mercedes, Volkswagen, Nissan, ecc.

CARATTERISTICHE CHIMICHE E FISICHE.

- Base: resine acriliche, solventi, plastificanti e cariche minerali.
- Colore: bianco, nero.
- Aspetto: liquido.
- Viscosità a 25°C.: bianco, 20000/25000 cps. Nero, 25000/30000 cps.
- Peso specifico: 1,20/1,22 g/cm³.
- Residuo secco: bianco, 64/66%. Nero 61/63%.
- Fuori polvere a 25°C., 50% U.R.: 15 min.
- QUV test: O.K. dopo 100 cicli.
- Resistenza alla nebbia salina: O.K. dopo 200 ore.
- Temperatura di applicazione: 10/35°C.

Indicativamente l'essiccazione completa si ottiene in circa 2/3 ore a temperatura ambiente.

La sopravverniciabilità a 25°C. e 50% U.R., indicativamente si ottiene dopo circa 40 minuti.

Si diluisce con i comuni solventi per smalti poliuretanici.

APPLICAZIONE ED USO.

Pulire e sgrassare con prodotti antisiliconici le superfici da trattare. Passivare le superfici con un fondo antiruggine, wash primer o isolante trasparente. Carteggiare, quindi applicare il protettivo antisasso spruzzando con aerografo appropriato. Se necessario sopravverniciare.

STOCCAGGIO E DURATA.

Il protettivo antisasso acrilico, stoccato nel suo imballo originario, in luogo asciutto e ben ventilato, a temperature comprese fra +5°C e +35°C ha una durata di 12 mesi dalla data di fabbricazione.

NOTE.

Le informazioni ed i valori indicati nel presente Foglio Tecnico corrispondono a nostre concrete esperienze e ricerche tecniche, senza tuttavia costituire nostra responsabilità o garanzia, poiché le condizioni d'impiego sfuggono al nostro controllo.

L'utilizzatore ne determina pertanto l'idoneità per le sue applicazioni.