



meccanocar 411 00 14795-2771 Pannelli bituminosi insonorizzanti

PROPRIETÀ.

I Pannelli bituminosi insonorizzanti Meccanocar sono pannelli bituminosi autoadesivi idonei per la coibentazione ed insonorizzazione dei piani di calpestio delle carrozzerie.

UTILIZZAZIONE.

Grazie alla sua flessibilità il Pannello bituminoso Meccanocar è facilmente adattabile ai diversi profili dei piani di calpestio. Il materiale dovrebbe essere applicato ad una temperatura di almeno +20°C. E' importante che la superficie su cui viene applicato lo smorzante autoadesivo sia asciutta, priva di oli, grassi, solventi ed impurità in genere. Il potere adesivo a temperatura ambiente è molto influenzato dalla pressione di applicazione.

CARATTERISTICHE.

Base: miscela a base di bitume, plastificanti, elastomeri e cariche minerali
Aspetto: solido
Colore: nero
Spessore: $2,0 \pm 0,2$ mm
Peso superficiale: $3,6 \text{ kg/m}^2 \pm 10\%$
Peso specifico: $1,8 \div 1,9 \text{ g/cm}^3$
Resistenza al calore per brevi periodi: +120°C
Infiammabilità: secondo la norma usa fmv 302 classe se/nbr, montato classe se
Velocità combustione: secondo la norma din 75200 \square 100 mm/min
Temperatura di utilizzo: -30°C ÷ +90°C

STOCCAGGIO E DURATA.

Il Pannello Bituminoso Meccanocar stoccato nel suo imballo originario, in luogo asciutto e ben ventilato, a temperatura ambiente ha una durata di 12 mesi dalla data di fabbricazione.

Le informazioni tecniche ed i valori indicati nel presente foglio corrispondono a nostre concrete esperienze e ricerche, senza tuttavia costituire nostra responsabilità o garanzia, poiché le condizioni d'impiego sfuggono al nostro controllo.

L'utilizzatore ne determina pertanto l'idoneità per le sue applicazioni.