



meccanocar 411 00 14915-2795-Secchio 10 Kg
411 00 17460-4370-Sacco 20 Kg
Polvere assorbente

ANALISI MINERALOGICA.

Sepiolite: 95%.

Smectite: 5%.

Caratteristica fondamentale della Polvere Assorbente Meccanocar, è l'assorbimento sia naturale sia chimico.

Attraverso vari processi di fabbricazione, si ottengono differenti tipi che possono essere impiegati in molte applicazioni secondo le specifiche caratteristiche.

CARATTERISTICHE TECNICHE.

Dimensioni medie delle particelle.	800 mu X 25 mu X 4 mu
Colore.	Chiaro.
Dimensioni delle cellule principali.	1500X9X3
Solubilità in acqua.	Insolubile.
Peso specifico g/lit.	2100
Densità apparente g/lit.	500-600
Densità specifica reale.	1000
Indice Shell Kg/cmq.	3,5
Assorbimento d'acqua (FORD).	110.130%
Assorbimento d'olio.	75-85%
Assorbimento di Xilolo.	45-50.60
Punto di fusione.	1550°C
Superficie specifica mq/g.	350

La Polvere Assorbente Meccanocar, è un potente assorbente minerale (Sepiolite calcinata a 800°C). Al contrario delle segature di legno tradizionalmente usate come assorbente, che possiede una scarsa capacità d'assorbimento di oli ed altri liquidi pericolosi ed è infiammabile, la polvere assorbente Meccanocar ha un'elevata capacità d'assorbimento ed assorbe rapidamente ogni genere di oli, grassi, ed altri liquidi, ha un'elevata capacità di ritenzione, ha una vasta superficie rispetto all'unità di peso, ha buone proprietà antisdrucchiolo, è ininfiammabile e chimicamente inerte, non è abrasiva, reagisce bene a tutti i liquidi e può essere facilmente rimossa dopo l'uso.

La polvere assorbente Meccanocar si utilizza dovunque esista un pericolo di perdita, aspersione, spargimento di olio, grasso e qualsiasi altro liquido. Può quindi essere usata con successo in tutte le industrie, officine, bullonerie, fabbriche di automobili, filature, cantieri navali, industrie chimiche, raffinerie, celle frigorifere, ecc.

Confezioni: secchi da 10 Kg, sacchi da 20 Kg