

## meccanocar 411 00 15057-2837-Silicone neutro sanitario

### DESCRIZIONE.

Il silicone neutro sanitario Meccanocar è un sigillante di alta qualità neutro, elastico, monocomponente a base di silicone purissimo.

### CARATTERISTICHE.

- Applicazione facilissima.
- Colore permanente, resistente ai raggi UV.
- Rimane permanentemente elastico dopo la reticolazione.
- Ottima adesione sulla maggior parte dei supporti.
- Basso modulo elastico.

### APPLICAZIONI.

- Utilizzabile per la sigillatura dei giunti nelle costruzioni edili.
- Sigillatura di pannelli in policarbonato o poliacrilati.
- Adatto alla sigillatura di materiali verniciati.
- Sigillatura di giunti con elevati movimenti fra differenti supporti murari.
- Sigillatura fra metalli, PVC, legno trattato e vetro.

### STOCCAGGIO.

Il silicone neutro sanitario Meccanocar deve essere immagazzinato in ambiente asciutto e fresco, a temperature comprese fra +5°C. e +25°C. In tali condizioni la stabilità allo stoccaggio è di almeno 12 mesi.

N.B. Cartucce non completamente consumate possono essere conservate per circa 3 mesi se ben chiuse.

### CONFEZIONI.

Cartucce in PE da 310 ml.

### DATI TECNICI.

- Base: polisiloxano.
- Colore: bianco.
- Consistenza: pasta tixotropica.
- Sistema di reticolazione: con l'umidità dell'aria.
- Tempo di formazione della pelle: circa 5 minuti (20°C./65% R.H.).
- Tempo di reticolazione: 1,5 mm./24 ore (20°C./65% H.R.).
- Durezza: 25 +/- 5 Shore A.
- Ritiro: nullo.
- Peso specifico: 1,03 – 1,25.
- Resistenza alla temperatura: da -60°C. a +180°C.
- Recupero elastico: > 80%.
- Allungamento a rottura: 800% (DIN 53504).
- Modulo elastico al 100%: 0,30 N/mm<sup>2</sup>. (DIN 53504).
- Deformazione massima: 25%.
- Tensione massima: 1,30 N/mm<sup>2</sup>. (DIN 53504).

### SUPERFICI.

Supporti compatibili: tutte le usuali superfici di costruzione, eccetto PE, PP.

Preparazione delle superfici: pulite, asciutte e sgrassate.

### MISURA DEI GIUNTI.

Larghezza minima: 5 mm.

Larghezza massima: 30 mm.

Profondità minima: 5 mm.


Raccomandazioni: larghezza massima, il doppio della profondità.

### APPLICAZIONE.

Metodo d'applicazione: con pistola, sia manuale sia pneumatica.

Temperatura d'applicazione: da +1°C. a +30°C.

Pulizia: con solventi quando ancora molle. Meccanicamente una volta indurito.



STRUMENTI E FORNITURE PER I PROFESSIONISTI DELL'ARTIGIANATO, DELL'INDUSTRIA E DELL'AUTOMOTIVE.

## Silicone neutro sanitario-Scheda tecnica. Pagina 2 di 2

Lisciatura: con acqua saponata prima della formazione della pelle.

### **INFORMAZIONI SUL TRASPORTO.**

Prodotto non considerato pericoloso ai fini di tutti i tipi di trasporto.

### **ETICHETTATURA.**

Non è richiesta nessuna etichettatura di pericolo.

### **MISURE DI SICUREZZA.**

Osservare le usuali misure di igiene sul lavoro.

### **OSSERVAZIONI.**

Prodotto completamente neutro (pH = 7).

### **NOTE.**

Le informazioni ed i valori indicati nel presente Foglio Tecnico corrispondono a nostre concrete esperienze e ricerche tecniche, senza tuttavia costituire nostra responsabilità o garanzia, poiché le condizioni d'impiego sfuggono al nostro controllo.

L'utilizzatore ne determina pertanto l'idoneità per le sue applicazioni.