



meccanocar 411 00 15125-2854-Aderfix guarnizioni

Proprietà.

Meccanocar Aderfix guarnizioni è un adesivo cianoacrilato monocomponente, senza solventi, a presa rapidissima e indurimento a freddo.

A contatto di iniziatori anionici, Aderfix guarnizioni polimerizza velocemente; nella maggior parte dei casi le tracce d'umidità presenti sul supporto da incollare sono sufficienti ad innescare il processo di polimerizzazione.

La rapida polimerizzazione, associata ad un'ottima aderenza del polimero su numerosi supporti, rendono l'Aderfix guarnizioni insostituibile per l'incollaggio di quasi tutti i materiali.

Caratteristiche.

Base: Ethyl.
Viscosità (CPS): 20.
Applicazioni: EPDM, DUTRAL.

Condizioni d'uso.

Per ottenere le migliori prestazioni con Aderfix guarnizioni occorre considerare che:

- Le superfici devono essere pulite e sgrassate.
- Le parti devono combaciare perfettamente. Nel caso in cui esistesse un piccolo gioco, è consigliabile usare "Aderfix gel".
- Stendere una sottile pellicola su una delle due parti ed assemblare subito esercitando una leggera pressione per qualche minuto.
- La polimerizzazione dell'Aderfix guarnizioni avviene per effetto dell'umidità presente sui supporti. Le condizioni ottimali sono: da 40% a 70% di umidità relativa. Non scendere al di sotto del 30%.
- Per incollaggi di grandi superfici è consigliabile depositare delle gocce a punti equidistanti piuttosto che un film.

Distacco del giunto adesivo:

Se si vuole ottenere il distacco dei materiali incollati con Aderfix guarnizioni occorre;

- Riscaldare oltre 200°C (metodo rapido).
- Immergere i pezzi in dimetilformaldeide (tossica) o in acetato di etile (metodo lento).

Precauzioni nell'uso:

L'Aderfix guarnizioni non è tossico ma solamente irritante; occorre pertanto lavorare in ambienti ventilati.

Il pericolo piuttosto è costituito dal fatto che incollino rapidamente.

Quindi, in caso di contatto con la pelle o con gli occhi, lavare subito ed abbondantemente con acqua e consultare un medico.

Tenere il prodotto assolutamente fuori della portata dei bambini.

Conservazione del prodotto:

l'Aderfix guarnizioni, se viene conservato in ambiente secco e buio, ha una validità minima di:

- 6 mesi a +20°C.
- 1 anno a +5°C.
- Illimitata a -20°C.