



meccanocar 411 00 15370-2970-D4

Adesivo poliuretano monocomponente.

CARATTERISTICHE

È una colla da costruzione poliuretano monocomponente esente da solventi con buone proprietà riempitive, che indurisce per esposizione all'umidità atmosferica trasformandosi in una colla adesiva resistente all'acqua, anche salata, secondo le specifiche DIN EN 204 (D4), alle temperature ed all'invecchiamento.

Durante l'indurimento, la colla si espande leggermente, andando a riempire tutte le cavità esistenti.

Adatto ad incollaggi strutturali, tenaci ma flessibilizzati, di elementi in legno su supporti anche non porosi.

L'alta viscosità mantiene in posizione gli elementi da incollare, quindi si rivela utile e pratico per i montaggi in falegnameria, nautica, edilizia e carpenteria.

Nel settore serramentisti serve per l'incollaggio degli angolari a 45° degli infissi in alluminio, legno, materie plastiche e per la cianfrinatura.

Indicata particolarmente per l'incollaggio delle costruzioni in legno/alluminio.

Adatto al fissaggio di pannelli decorativi su muri, per incollare polistirolo, pannelli d'isolamento poliuretano, bituminosi ed in polystirene.

Essiccamento rapido: ½ ora a 20°C. e con il 65% d'umidità.

PROPRIETÀ.

- Natura chimica: poliuretano.
- Viscosità: pasta tixotropica.
- Temperatura di lavorazione: min. >+5°C, max +35°C.
- Resistenza alla temperatura: -30°C +100°C indurito.
- Resistenza finale: da 12 a 24 ore.
- Colore: trasparente

Dopo la polimerizzazione completa, il prodotto ha una resistenza eccellente all'umidità ed alla condizioni atmosferiche, ad acidi diluiti e soluzioni alcaline.

MODO D'USO:

Pulire, asciugare e sgrassare le superfici da incollare.

Applicare l'adesivo con la pistola, la spatola (o spatola dentellata) da una parte. Per accelerare l'indurimento spruzzare un po' d'acqua. Unire i pezzi e, se necessario, fissare fino all'indurimento finale.

In caso d'incollaggio di legno, l'umidità rimanente nel supporto deve essere dell'8-12%, max 18%.

CONFEZIONI:

Cartucce in PE da 310 ml.

Il prodotto conservato nelle sue confezioni originali può essere immagazzinato per circa 12 mesi ad una temperatura compresa tra 10 e 20°C. conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano da fonti di calore.

Una volta aperto il contenitore, usare il contenuto in breve tempo e richiudere bene.

Le informazioni contenute sono state date in buona fede e secondo le nostre migliori conoscenze del momento. Tuttavia non possiamo assumerci alcuna responsabilità sull'applicazione del materiale che sfugga completamente al nostro controllo. Pertanto il nostro obbligo di garanzia si limita esclusivamente alla qualità del prodotto.