



**meccanocar**      **411 00 15375-2895-5Kg.**  
**411 00 15390-3000-500 ml.**  
**Colla vinilica per legno**

**CARATTERISTICHE.**

E' un'emulsione di acetato di polivinile ad alto peso molecolare e con una bassa temperatura di filmazione. Colla ad alto potere adesivo che asciugandosi diventa leggermente biancastra

**CAMPO D'IMPIEGO.**

Viene utilizzato generalmente per la saldatura ed il placcaggio del legno.

**QUALITA' CHIMICO FISICHE.**

- Contenuto in solidi: 59 +/- 1%.
- Viscosità Brookfield: 20.000 +/- 5.000 cPs.
- Temperatura minima di filmazione: 5°C.
- Stabilità meccanica: ottima.

**MAGAZZINAGGIO.**

Teme il gelo. Conservare al di sopra di 0°C.